ISOFIX PLUS

PRIMAIRE D'ACCROCHAGE POUR SUPPORTS DIFFICILES

Caractéristiques :

- Couleur : blanc laiteux.
- Etat : Liquide crémeux.
- Vicosité : 9 000 – 10 000 m.Pa.s à 22°C.
- Consommation : 300 à 400 g/m². (Variable en fonction de l'application).

Mise en oeuvre :

- Produit prêt à l'emploi, ne nécessitant pas de dilution.
- Application : au rouleau.
- Sur support sec, propre et sain, débarrassé de toute trace de produits de décoffrage, de laitances de mortier, d'écailles ou de résidus de peinture.
- La température ambiante et celle du support devront être supérieures à + 5°C.
- Séchage partiel : 1 à 4 heures selon les conditions climatiques.

Précautions d'emploi :

- Port de gants et de lunettes recommandé.
- En cas de projection oculaire accidentelle, laver l'oeil à grande eau pendant 5 min. Si une irritation se développait, consulter un médecin.
- En cas de contact avec la peau, laver à l'eau et au savon la partie atteinte.
- En cas d'ingestion accidentelle, absorber de l'eau potable.

Définition:

- Le primaire d'accrochage ISOFIX PLUS est une formulation aqueuse composée de polymères acryliques en suspension.
- Cette colle organique a été mise au point pour la fixation de laines de roche projetées avec liants inorganiques, sur tous les supports délicats ou difficiles à traiter de façon usuelle.

Utilisation:

- ISOFIX PLUS est tout particulièrement recommandé pour l'accrochage des mélanges fibreux ISOTHERM et ISOFLAM sur divers supports difficiles dont les supports très lisses et les supports poreux.

Conditionnement-Stockage:

- Conditionnement : en fûts polyéthylène de 30 kg.
- Conservation : environ 4 mois entre 6 et 25°C.
- Stockage à l'abri du gel.

20, avenue Eugène Gazeau – F-60300 SENLIS
Tél. : (33) 3 44 54 11 67 – Fax : (33) 3 44 21 98 62
E-mail : info@eurisol.net – Site internet : www.eurisol.net