

Definición

ISOFIX BT-T es una formulación acuosa compuesta de aglutinante vinílico y coadyuvantes específicos. Esta cola orgánica ha sido puesta a punto para la fijación de lanas de roca proyectadas con aglutinantes inorgánicos, en todos los soportes de mampostería de hormigón.

Utilizaciones

ISOFIX BT-T es especialmente apropiado para el enganche sobre hormigón de las mezclas fibrosas ISOTHERM y/o ISOFLAM. En pulverización fina con pistola, ISOFIX BT-T puede ser utilizado también como fijador antidesfibrante y antipolvo para endurecer la cara aparente de una proyección.

Características

Color	Incoloro
Estado	Líquido viscoso
Viscosidad Brookfield	100-300 cPo a 22°C
Consumo	200 a 300 g/m ² (variable en función del tipo de aplicación y de la porosidad de los soportes de hormigón)

Aplicación

- Producto listo para el empleo, no necesita dilución.
- Aplicación: con rodillo (preferentemente) o con pistola, máximo 20 min. (según las condiciones climáticas) antes de la aplicación del producto proyectado (la cola debe quedar pegajosa).
- En soporte seco, limpio y sano, libre de cualquier resto de productos de desencofrado, de lechadas de mortero, de escamas o de residuos de pintura.
- La temperatura ambiente y la del soporte deberán ser superiores a +5° C.

Presentación / Almacenamiento

- Embalaje: barriles de polietileno de 30 kg.
- Conservación: aproximadamente 6 meses entre 6° y 35° C en el embalaje original herméticamente cerrado.

Precauciones de empleo

- Se recomienda llevar guantes y gafas.
- En caso de proyección ocular accidental, lavar los ojos con abundante agua durante 5 min. Si se desarrolla una irritación consultar con un médico.
- En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón la parte afectada.
- En caso de ingestión accidental, beber agua potable pero no provocar el vómito.